


GMFIX ADESIVO INSTANTÂNEO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GMFix Adesivo Instantâneo a base de Etil Cianocrilato, monocomponente de polimerização espontânea por ação de umidade do ar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição:	Etil Cianocrilato
Cor pré - cura:	Incolor a amarelado
Densidade pré-cura:	1,04 a 1,06 g/cm ³ (25°C)
Sistema de cura:	Umidade do ar
Solubilidade:	MEK, Acetona
Viscosidade:	80 a 120 cP (25°C)
Velocidade de endurecimento (25°C / 50% UR):	Aço < 6 segundos Nitrilo < 7 segundos Acrílico < 6 segundos PVC Rígido < 7 segundos Policarbonato < 10 segundos Alumínio < 8 segundos
Folga máxima de aplicação:	0,10 mm
Resistência térmica permanente após cura completa:	-50 a +80°C
Aspecto pós-curado:	Sólido, matéria plástica rígida.
Resistência à tração:	20 a 25 MPa (sobre uniões aço sobre aço, endurecido a 25°C/50% UR durante 24 horas)



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

GMFix Adesivo Instantâneo que permite adesões sumamente rápidas e resistente em superfícies como metais, plásticos, borracha e material poroso como madeira, papel, cortiça, têxtil, superfície acidas como cromadas e galvanizadas. Formulado tanto para peças do dia a dia ou para situações no trabalho ou processos que necessitam de uma adesão mais rápida.

MODO DE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas livre de resíduo oleoso, óxido e eventuais restos de adesivos anteriores. Aplicar o adesivo sobre uma das superfícies, na quantidade mínima. Necessária para formar uma fina película onde for unir as peças. Quanto mais fina for a película de adesivo, mais resistente será a união. Ao unir o local desejado deve exercer uma leve pressão de no mínimo 10 segundos.

OBSERVAÇÃO:

O tempo de cura pode variar para mais ou menos tempo, dependendo dos tipos de substratos a serem colados, da umidade relativa do ambiente ou o tamanho de folga entre os substratos. A cura total do produto é de 24 horas; Somente após este tempo é possível fazer testes de resistência com resultados confiáveis.

ARMAZENAMENTO

Gmfix adesivo instantâneo é fornecido nas embalagens:

*frasco de 20g

*frasco de 100g

Armazenar na embalagem original, fechada em ambiente seco e protegido da luz do sol. O armazenamento ideal deve ser feito em temperatura de 2 a 8°C abaixo ou acima desta faixa pode alterar as características e a vida útil do produto. GMfix adesivo instantâneo tem validade de 10 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem)

PRECAUÇÕES E ESPECIAIS: CUIDADOS

o produto é inflamável. Proteger contra superaquecimento e manter longe de fontes de ignição, evitar luz solar direta, e garantir ventilação suficiente enquanto usa o produto, use óculos de segurança e luvas. Manter fora do alcance das crianças.

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a **Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)**.

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

Rua Francisco Alarico Bergamo, 2001 - Vila Taquari - São Paulo/SP
CEP 08230-011 - +55 (11) 2609-2243 / 2609-2244
comercial@gmselantes.ind.br

www.gmselantes.ind.br



Acesse nosso
catálogo GMS