

GMFLEX SUPER MS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GMFlex Super MS é um Selante de polímero MS para construção Civil elástico, pintável, com excelente resistência às intempéries. Material de alta tecnologia, não contém isocianatos. Por isso, não amarela e não resseca com o tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
ENSAIO	ISO 11600	ASTM 920 C	GMFLEX MS CONSTRUÇÃO
Uso	Selante tipo F Classe 25	Tipo s Grau NS Classe 25 tráfego	Obtidos
Resistência à tração	> 0,62 (ISO 8339)	> 0,68 (D 412)	0,82 (Mpa)
Alongamento	> 60% (ISO 7389)	> 100% (D 412)	420%
Resistência ao Rasgo	> 2,2 (ISO 8339)	> 1,95% (D 624 estampo C)	3,2 (Mpa)
Fadiga Mecânica	OK (ISO 9046)	OK (D 430)	OK
Dureza	+/- 25 (ISO 11600)	+/- 25 (C 661)	24 (Shore A)
Intemperismo	-	OK (G 154)	OK
Propriedades Reológicas	-	< 4,8 (C 639)	3 mm
Aplicação	-	Mínimo 8 ml/min (C 1183)	10 ml/min
Track-free	< 12 horas	< 12 horas (C 679)	25 min
Adesão e Coesão	OK (ISO 9046)	OK (C 784)	Ok
Envelhecimento ao Calor	Sem calcinação e trincas	Sem calcinação e trincas	OK



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

O GMFLEX MS Construção pode ser aplicado em:

- Trabalhos externos em juntas que exijam grande resistência à radiação U.V. (luz do sol) e elasticidade permanente;
- Madeira;
- Vidro;
- Concreto;
- Aço;
- Materiais cerâmicos;
- Fibra de vidro.

ARMAZENAMENTO

O GMFlex Super MS é fornecido nas embalagens:

- Sachê de 600ml / 900g

Armazenar na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 5° a 25°C, o GMFlex Super MS tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).

MODO DE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade. A área em torno da aplicação pode ser protegida com uso de fita crepe, remova a fita imediatamente após a operação de acabamento;

Para utilizar a embalagem sachet, coloque o adaptador no aplicador, corte junto ao lacre, posicione o adaptador do sachet; Rosquear o bico aplicador que deve ser cortado à 45° na dimensão compatível com a junta; Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao Departamento Técnico.

RENDIMENTO POR SACHE

Diâmetro do cordão(mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comprimento (m)	190	84	48	24	20	16	10	8	6

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS: Manter o produto em sua embalagem original e devidamente lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas. Essencialmente necessário a utilização de EPI's adequados para aplicação do produto onde se recomenda o uso de óculos de proteção e luva de látex. Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata e em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS : +55 11 3794-0529

Rua Francisco Alarico Bergamo, 2001 - Vila Taquari - São Paulo/SP

CEP 08230-011 - +55 (11) 2609-2243 / 2609-2244

comercial@gmssealantes.ind.br

www.gmssealantes.ind.br



Acesse nosso
catálogo GMS