

GMFLEX SILICONE ACÉTICO PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GMFlex Silicone Acético é um Selador/Adesivo monocomponente, de cura acética, em temperatura ambiente se converte em uma borracha flexível através da umidade atmosférica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Composição:	Silicone
Cor:	Incolor, Cinza, Branco, Preto
Embalagem:	260g
Densidade :	0,97 - 1,03 g/cm ³
Sistema de cura:	Umidade do ar
Tempo de formação de película:	20 - 30 minutos / (23°C, 50% UR)
Velocidade e secagem:	5 mm em 24 horas / (23°C, 50% UR)
Temperatura de aplicação:	5 - 35°C
Tempo total de cura:	24h para espessura de 3mm
PÓS CURADO	
Resistência a tração (ISO 8339):	0,6 MPa
Alongamento de ruptura (ISO 8339):	200-250%
Alongamento de serviço (ISO 11600):	20%
Temperatura de trabalho permanente:	-40 a 130°C
Dureza (ISO 868):	18-22 Shore A



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

O GMFlex Silicone Acético é um selador/adesivo anti-fungo de cura acética para uma ampla gama de materiais, utilizado como uso geral. Recomendado para uso em vidros, superfícies cerâmicas e esmaltadas (azulejo, sanitários, etc), superfícies pintadas e uma ampla gama de materiais para a construção (madeira, alvenaria, etc). Apresenta excelente aderência, permanecendo flexível por muitos anos. O produto tem ótima resistência química a água, radiação UV, ácidos e bases diluídas, sabões, detergentes, amônias e demais agentes de limpeza.

MODO DE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade. A área em torno da aplicação pode ser protegida com uso de fita crepe, remova a fita imediatamente após a operação de acabamento;

Corte a ponta do tubo na dimensão desejada;

Rosquear o bico aplicador que deve ser cortado à 45° na dimensão compatível com a superfície;

Os cartuchos requerem o uso de pistolas mecânicas ou pneumáticas;

Para seu alisamento utilize uma espátula, esponja ou outro elemento impregnado de detergente. Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao Departamento Técnico.

LIMITAÇÕES DE USO

- Não é possível pintar;
- Evitar o contato com combustíveis e solventes;
- Não utilizar para colagens estruturais de vidros, espelhos, etc;
- Não aplicar em superfícies molhadas;
- Não indicado para aplicações em superfícies oxidáveis;
- Não indicado para uso em aquários;
- Pode manchar mármore e pedras naturais.

RENDIMENTO POR CARTUCHO

Diâmetro do cordão(mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comprimento (m)	95	42	24	14	10	8	5	4	3

ARMAZENAMENTO

O GMFlex Silicone Acético é fornecido nas embalagens:

- Cartucho de 260g

Armazenado na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 10 a 25o C, o GMFlex Silicone Acético tem validade de 15 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

Rua Francisco Alarico Bergamo, 2001 - Vila Taquari - São Paulo/SP

CEP 08230-011 - +55 (11) 2609-2243 / 2609-2244

comercial@gmselantes.ind.br

www.gmselantes.ind.br



Acesse nosso
catálogo GMS